

Pflegeanleitung Anhydrit-Boden Kraftwerk1 Heizenholz

Anhydrit + Walther 7815 Neogrundierung + Walther 7601 2K-Versiegelung Atramex AG

Laufende Reinigung

Boden regelmässig wischen oder saugen, um Schmutz und Staub zu entfernen.

Gelegentlich mit einem leicht feuchten Wischmopp nachwischen. Für hartnäckige Flecken ein **pH-neutrales Reinigungsmittel** verwenden und es sofort abwischen.

→ Feucht aufnehmen mit **Pro Clean 4582**, unverdünnt. Mit klarem Wasser nachwaschen.

Politur (circa halbjährlich)

2% Floor-Polish 4580 auf 5 Liter. Wischwasser beigeben und mit nicht fusselndem Wischmopp dünn und gleichmässig auftragen. Wird mehr Glanz gewünscht, Vorgang nach Abtrocknung wiederholen.

Fläche vor Benutzung mind. 1 Stunde trocknen lassen.

Nutzungshinweise

- Holzstuhlbeine, Metallmöbel, Geräte usw. können ohne Schutzgleiter **Kratzer** oder **Mattstellen** erzeugen.
→ Filzgleiter oder geeignete Kunststoffuntersetzer verwenden.
- Gröbere Verschmutzungen (z. B. Sand, kleine Steinchen) können **Schleifspuren** verursachen.
→ Boden regelmässig trocken reinigen.
- Gummiringe können durch Weichmacherwanderung **dauerhafte Flecken** in der Bodenoberfläche verursachen.
→ Rollen aus PU (Polyurethane) oder geeignete Unterlagen nutzen.
- **Überschüssige Feuchtigkeit** vermeiden. Obwohl Anhydritböden wasserbeständig sind, sollten Pfützen vermieden werden, da sie die Oberfläche beschädigen können.
→ Einen Wischmopp verwenden oder einen Reinigungslappen, der gut ausgewrungen wurde.